



Tekninen Esite  
Art. no. 2540

## Kattopinnoite E


Vesiohenteinen synteettiseen hartsidispersioon pohjautuva kattopinnoite



Vesipohjainen



Ulkokäyttöön

Käyttölämpötila  
+5°...+30° CPensseli/Tela/  
KorkeapaineruiskuSäilyvyys vähintään  
24 kkVarastoi viileässä ja  
pakkasella suojassa  
suljetuissa astioissa

### Käyttötarkoitukset

Kattopinnoite E voidaan käyttää kaikilla kaltevilla katoilla, jotka on tehty betonikattotiilistä, huokoisista savikattotiilistä ja asbestista vapaista kuitusementtilevyistä.

### Ominaisuudet

Kattopinnoite E tarttuu erittäin hyvin taakkaa kantaviin mineraalipintoihin. Kuivuttuaan pinnoite ei ime vettä eikä saippuoidu. Se on hengittävä, sadetiivis sekä kestävä ilmansaasteita vastaan.

Parantuneen veden pois virtauksen ansiosta Kattopinnoite E antaa erinomaisen suojan mikro-organismeja vastaan.

### Käyttöohjeet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä!

Pinnoitettava alusta tulee puhdistaa huolellisesti mekaanisesti, esimerkiksi tehtävään soveltuvaa korkeapainepesuria käyttäen. Pinnan tulee olla puhdas kaikesta maa-aineksesta ja kasvustosta. Pinnat, jotka ovat olleet erityisen vahvasti sammaloituneita tai jossa on ollut paljon muuta kasvustoa,

### Tuotteen tekniset tiedot

Pohja:  
Tiheys:  
Kuiva-ainepitoisuus:  
Kiiltoaste:  
Työskentelylämpötila:  
Kuivumisaika 0,2 l/m<sup>2</sup>:  
Säänkestävyys:  
UV-kestävyys:  
Emästen kestävyys:  
Värit:

Puhdas akrylaattidispersio  
Noin 1,4 kg/l  
48 til-%  
Matta, noin 10  
+ 5°...+ 30° C  
Noin 3 tuntia, kun ilma 20° C  
Erittäin hyvä  
Erittäin hyvä  
Erittäin hyvä  
Musta  
Tummanruskea  
Tummanharmaa  
Raudanpunainen  
Tiilenpunainen

tulee käsitellä BFA:lla sen jälkeen kun pinta on puhdistettu ja kuivunut.

Levitysmäärä: noin 0,2 l/m<sup>2</sup>

Asbestivapaat ja ennen käsittelemättömät kuitusementtilevyt tulee pohjustaa Pohjuste SV:llä puhdistuksen ja pinnan kuivumisen jälkeen.

Levitysmäärä noin 0,2 l/m<sup>2</sup>

Puhdistetut taakkaa kantavat ja huokoiset betonikattotiilet sekä savikattotiilet eivät vaadi pohjustusta ennen pinnoitusta.

Kun alusta on valmisteltu pinnoituskuntoon, levitetään kaksi (2)

kerrosta Kattopinnoite E pinnoitetta. Ensimmäisellä levityskerralla maali voidaan ohentaa vedellä enintään 10%. Toinen kerros levitetään ohentamattomalla maalilla. Älä levitä voimakkaassa auringonpaisteessa tai mikäli alustan lämpötila on alle +5°C. Kattopinnoite E ei sovellu lasitettujen tai engoboitujen savitiilien pinnoitukseen.

### Työkalut, puhdistus

Pensseli, tela tai korkeapaineruisku. Korkeapaineruiskua käytettäessä suositeltava painealue on

100-150 bar ja käytettävä suutin-  
koko 0,021-0,025 .  
Työvälineiden puhdistus vedellä  
materiaalin ollessa tuoretta.

### **Pakkauskoko, Levitysmäärä, Varastointi**

**Pakkauskoko:**  
15 litran muoviasia

**Levitysmäärä:**  
Noin 0,40 l/m<sup>2</sup> kahdella levitysker-  
ralla.  
Noin 2,5 m<sup>2</sup>/l kahdella levitysker-  
ralla.  
Noin 560 g/ m<sup>2</sup> märkäkalvoa kah-  
della levityskerralla.

**Varastointi:**  
Säilyy avaamattomana vähintään  
24 kuukautta kuivassa ja viileässä  
paikassa. Ei saa jäätyä.

### **Jätteet**

Lisätiedot kuljetukseen, varastoin-  
tiin ja käsittelyyn sekä tuotteen  
hävittämiseen ja ekologisuuteen  
löytyy viimeisimmästä Käyttöturval-  
lisuustiedotteesta.

### **VOC-Sisältö (2004/42/EU)**

EU-raja A/c-kategorian tuotteelle:  
75 g/l (2007); 40 g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää enintään 30 g/l

### **Tuotekoodi**

M-DF 02

### **Turvallisuus, ekologisuus,**

Esitetty tieto on koostettu alan uusimman teknologisen  
kehityksen ja käyttötekniikoiden mukaisesti.

Koska käyttö ja prosessointi ovat vaikutusvaltamme  
ulkopuolella, ei esitteen sisällöstä voida johtaa vastuuta  
valmistajaan. Esitteen sisällön ulkopuoliset tai siitä poik-  
keavat tehtävät saa suorittaa vain tehtaan kirjallisella  
vahvistuksella.

Kaikkissa tapauksissa sovelletaan yleisiä sopimusehtojam-  
me. Tämän esitteen julkaisun jälkeen sen vanhemmat  
versiot eivät enää ole voimassa.

Tekninen esite Kattopinnoite E 2540.doc

### **Myynti ja markkinointi**

Fidecol Oy  
040 764 4936  
asiakaspalvelu@fidecol.fi

**Fidecol**  
pitää pintasi

**remmers**  
schützt Werte am Bau